

ТИП КЛЕЯ

Влагоотверждаемый однокомпонентный реактивный клей на основе полиуретана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве клея для сборки многослойных элементов. Может применяться в качестве клея-герметика при заполнении сотовых и других полых наполнителей при производстве панелей и дверных полотен, сборке рам и монтаже различных мебельных и строительных элементов.

СВОЙСТВА

- Отверждение за счет влаги
- Быстрый набор когезионной прочности
- Высокий уровень термо- и влагостойкости

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Время открытой выдержки	около 18 мин
Время отверждения	24 часа
Прочность соединения	> 8 Н/мм ²
Рекомендуемый нанос клея	100-200 г/м ²
Давление прессования (несущие конструкции)	6 кг/см ²
Давление прессования	до 40 мин
Системы нанесения	Шпатель, гребенка, картридж

УПАКОВКА

Пластиковая бутылка 1 кг (возможны другие варианты поставки).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины – около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Жидкость
Цвет	Коричневый
Основа	Полимерный МДИ
Вязкость	6500+/-500 мПа/с 23 °С
Плотность	1,06 г/см ³
Сухой остаток	99% +/- 1%